

Recon

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Støttemursblokk av betong i ulike størrelser

NOBB varenummer:

Dimensjon: 122 x 41 x 61 – 122 x 41 x 99 – 122 x 41 x 114

Farge: Grå

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Regelmessig rengjøring med vann og børste eller høytrykksspyling i kombinasjon med rengjøringsmidler vil fjerne de fleste forurensninger.

Det er bedre med ofte rengjøring med børste enn årlig høytrykksspyling. Ved bruk av høytrykksspyling anbefales det å redusere trykket til maks 100 bar og holde munnstykket minst 30 cm fra steinen med en vinkel på maksimalt 30°. Dersom steinen utsettes for vannstråler som er svært kraftige, kan det være en risiko for at partikler slås ut av overflaten og endrer steinens overflatetekstur. I tillegg til at steinen endrer utseende vil det da være en risiko for at fremtidig rengjøring blir vanskeligere.

Olje kan gi stygge flekker. Fersk olje kan vanligvis fjernes ved absorberende middel. Det finnes en rekke forskjellige midler, flere av disse finnes i velassorterte byggevare forretninger.

Forskjellige typer syrevask kan også brukes.

Ved søl av vannbasert våt maling kan dette suges opp med klut og dekket med sagflis eller annet absorberende produkt som godt kan ligge over et døgn. Tørr maling kan fjernes med skuring med vaskepulver.

Ettersyn/kontroll

Riktig utført mur, bør ettersees en gang i året. Det kan være at det blir gravd eller gjort endringer i området som kan få utilsiktede påvirkninger av muren.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Det fordrer ikke spesielt vedlikehold av produktet.

Kalkutslag kan forekomme og er uten betydning for kvaliteten. Den slites normalt bort over tid. Kalk er en naturlig del av betongen som kommer til overflaten i form av et hvitt slør.

Steinen kan vaskes med en svak saltsyreoppløsning (10%). Husk grundig skylling med vann.

Recon

Alger og mose vokser på fuktige og skyggefulle steder. Noen alger fjernes lett med høytrykksspyler. Se punkt om rengjøring.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Dersom dekket har et normalt bruk og slitasje og at anvisningene for drift og vedlikehold følges, kan dekkets levetid være mange år.

Garanti og vilkår

Se kjøpsloven og Salg- og leveringsbetingelser for Systemblokk AS.

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

Se rengjøring og rengjøringsmetoder.

Øvrige opplysninger**4. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Produktet kan resirkuleres

Økotoksitet

Produkter av herdet betong har ingen kjent negativ innvirkning på miljø eller innemiljø.

5. HMS-REFERANSER

Produkter av herdet betong innebærer ikke helsefare under vanlig bruk. Fersk og fuktig betong er imidlertid sterkt alkalisk og kan forårsake irritasjon/sårdannelse, allergi og vil i verste fall kunne gi etseskader og allergi ved langvarig hudkontakt.

Ved arbeid som medfører kontakt med fuktige betongprodukter brukes vanntette arbeidshansker, vanntette bukser og gummistøvler. Bruk vernebriller under støvgenererende arbeid. Bruk støvmaske (P3-filter) under sliping/skjæring eller annet støvgenererende arbeid.

Se også HMS-fakta om sikkerhet ved bruk av produktet der det også fremkommer henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Betong uten armering

Håndtering: Deponering.

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet.

7. TEKNISK SERVICE

Produsent Systemblokk AS

Adresse Rallevegen 164

Postnr. Og poststed 3804 Bø

Telefon 35 06 00 00

Telefaks 35 06 00 09

E-post

Internett www. Systemblokk.no